

全國公證測試報告

報告號碼： TWNT02024605



全國公證檢驗股份有限公司  
審核者：

彭春麟

彭春麟  
總經理



報告簽署人：

周世民

周世民  
經理



Page 1 of 4

617/irene



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT02024605

申請廠商： 逸品股份有限公司  
新北市蘆洲區和平路 114 巷 6 號 2 樓

報告發行日期： 2022 年 08 月 10 日

樣品敘述：  
一件委託測試樣為 短袖針織上衣，顏色標示為 白色。

廠商提供之洗標：-

樣品收到/測試日期： 2022 年 08 月 05 日  
訂單號碼： -  
型號： 運動短袖上衣  
買家名稱： 臺北市立大學附設實驗國民小學 111 學年度制服、運動服  
製造廠商： 逸品股份有限公司  
參照法規： CNS  
備註： 本報告進行之測試項目依申請廠商勾選項目執行

測試內容：  
依申請商之要求，細節請參考附頁。

全國公證檢驗股份有限公司  
審核者：

彭春麟

彭春麟  
總經理



報告簽署人：

周世民

周世民  
經理

617/irene



Page 2 of 4

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 114690, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

114690 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2400 · 6602-2401



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT02024605

測試內容：

1 纖維混紡率試驗(CNS 2339-2 L3050-2-102 年 10 月 15 日)

<u>根據回潮之重量比率</u>	<u>大身布</u>	<u>客戶標示之成份</u>
	<u>表層</u>	表層:
	聚酯纖維 100%	100% Polyester
	<u>裡層</u>	裡層:
	棉 100%	100% Cotton
	<u>總成份</u>	
	棉 57.7%	
	聚酯纖維 42.3%	

備註：公定回潮率 棉 8.5% & 聚酯纖維 1.5%

2 耐洗染色堅牢度 (CNS 1494 L3027-88 年 10 月 8 日, 試驗編號 A-1, 使用 0.5% CNS 260 肥皂溶液, 在攝氏 40 度下, 水洗 30 分鐘):

	<u>大身布</u>	<u>客戶要求標準</u>
變褪色	4-5	4 級(含)以上
污染		4 級(含)以上
-棉纖維	4-5	
-聚酯纖維	4-5	

3 起絨測試 (CNS 8040 L3140-92 年 6 月 10 日, D-1 法, 攪動型試驗機-軟木墊法, 測試 30 分鐘):

	<u>大身布</u>	<u>客戶要求標準</u>
級數	4-5	3 級(含)以上

備註: 測試織物之正面

4 單位長度之質量試驗 (CNS 13752 L3243-85 年 7 月 25 日 6.4.2):

	<u>大身布</u>	<u>客戶要求標準</u>
	276.1 g/yd	250 g(±5%或以上)

備註：客戶提供幅寬為 69"



## 全國公證測試報告

報告號碼： TWNT02024605

測試內容：

### 5 游離甲醛

依據 CNS 14940 (103 年 8 月 22 日, 勘誤 107 年 4 月 19 日)-紡織製品中游離甲醛之限量及 CNS 15580-1 (101 年 10 月 8 日)-紡織品-甲醛測定法-游離及水解甲醛(水萃取法), 以紫外光-可見光分光光度計 (UV-VIS)分析。

測試樣品 / 部位	結果 (mg/kg)	限值 (mg/kg)
白色大身布	ND	75(與皮膚直接接觸)

備註： CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準  
mg/kg = 毫克/仟克  
ND = 未檢測出  
偵測極限 = 16 mg/kg

-結束-

除另有明確之書面的定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站：<http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協理工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT02024594



全國公證檢驗股份有限公司  
審核者：

彭春麟

彭春麟  
總經理



報告簽署人：

周世民

周世民  
經理

629/irene



Page 1 of 4

**Intertek Testing Services Taiwan Ltd.**

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 114690, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

114690 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2400 · 6602-2401



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT02024594

申請廠商： 逸品股份有限公司  
新北市蘆洲區和平路 114 巷 6 號 2 樓

報告發行日期： 2022 年 08 月 11 日

樣品敘述：  
一件委託測試樣為 制服長袖平織上衣，顏色標示為白色。

廠商提供之洗標：-

樣品收到/測試日期 : 2022 年 08 月 05 日  
訂單號碼 : -  
型號 : 制服長袖上衣  
買家名稱 : 臺北市立大學附設實驗國民小學 111 學年度制服、運動服  
製造廠商 : 逸品股份有限公司  
參照法規 : CNS  
備註 : 本報告進行之測試項目依申請廠商勾選項目執行

測試內容：  
依申請商之要求，細節請參考附頁。

全國公證檢驗股份有限公司  
審核者：

彭春麟

彭春麟  
總經理



報告簽署人：

周世民

周世民  
經理



Page 2 of 4

629/irene



**全國公證測試報告**

報告號碼： TWNT02024594

測試內容：

1 纖維混紡率試驗(CNS 2339-2 L3050-2-102 年 10 月 15 日)

根據回潮之重量比率	大身布		客戶標示之成份
	棉	59.1%	55% 天然棉
	聚酯纖維	40.9%	45% 聚酯纖維 (±5%)

備註：公定回潮率 棉 8.5% & 聚酯纖維 1.5%

2 耐洗染色堅牢度 (CNS 1494 L3027-88 年 10 月 8 日, 試驗編號 A-1, 使用 0.5% CNS 260 肥皂溶液, 在攝氏 40 度下, 水洗 30 分鐘):

	大身布	客戶要求標準
變褪色	4-5	4 級(含)以上
污染		4 級(含)以上
-棉纖維	4-5	
-聚酯纖維	4-5	

3 紗支試驗 (CNS 12915 L3233-99 年 5 月 18 日, 6.8.1, 現狀支數):

	大身布	客戶要求標準
經紗	43.4 支單股	45 支單股(±5%)
緯紗	44.4 支單股	45 支單股(±5%)

4 密度測試 (CNS 12915 L3233-99 年 5 月 18 日, 6.6):

	大身布	客戶要求標準
經向	139.0 根/英吋	136 根(±5 根)
緯向	74.0 根/英吋	72 根(±5 根)

5 起絨測試 (CNS 8040 L3140-92 年 6 月 10 日, D-1 法, 攪動型試驗機-軟木墊法, 測試 30 分鐘):

	大身布	客戶要求標準
級數	4-5	3 級(含)以上

備註: 測試織物之正面



## 全國公證測試報告

報告號碼： TWNT02024594

測試內容：

### 6 游離甲醛

依據 CNS 14940 (103 年 8 月 22 日, 勘誤 107 年 4 月 19 日)-紡織製品中游離甲醛之限量及 CNS 15580-1 (101 年 10 月 8 日)-紡織品-甲醛測定法-游離及水解甲醛(水萃取法), 以紫外光-可見光分光光度計 (UV-VIS)分析。

測試樣品 / 部位	結果 (mg/kg)	限值 (mg/kg)
白色大身布	ND	75(與皮膚直接接觸)

備註： CNS = Chinese National Standard = 中華民國國家標準  
mg/kg = 毫克/仟克  
ND = 未檢測出  
偵測極限 = 16 mg/kg

-結束-

除另有明確之書面約定外, 本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範, 前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成, 本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議, 對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為, 應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況, 亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告; 且於本報告作成後, 就協議工作範圍以外所生之任何事情, 本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一總本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者, 任何取得本報告並採信其內容之第三人, 均應自行承擔風險。

報告符合性聲明: 本測試服務若結果包含符合性聲明, 係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則, 且不考慮量測不確定度。

